



Prodotto pronto all'uso

Consumo di 1 kg di prodotto per un mq, ma molto dipende dal grado di screpolatura/degrado della superficie da trattare.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2+3 ore, sovraverniciabile dopo 18 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 5°C e 30°C.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

AS-PL-STP034

ANGELSTUCK

[Stucco bianco]

POLVERI E STUCCHI / STUCCHI IN PASTA

Stucco in pasta a rasare per muri e legno.

AVVERTENZE: Non applicare strati di spessore totale superiore a 3mm.

Peso specifico: 1,800 kg/lt

Revisione: 2.1



Alto potere riempitivo, fine, carteggiabile ed elastico. Si presenta in pasta bianca e si applica a spatola. La velocità di essiccazione dipende direttamente dallo spessore dello strato applicato e dalla capacità di assorbimento della superficie trattata. In normali condizioni di temperatura ed umidità ed entro lo spessore di 1mm. è completamente asciutto in circa 1 ora. Prodotto pronto all'uso per rasare e stuccare legno e muri.

AS-PL-STP034

ANGELSTUCK

[Stucco bianco]

POLVERI E STUCCHI / STUCCHI IN PASTA



8 012760 950152 >	1000 g
8 012760 000154 >	250 g
8 012760 950220 >	500 g
8 012760 950169 >	5000 g

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
250 g	85x85x55	12	16	96	1536
500 g	85x85x80	6	11	96	1056
1000 g	110x110x92	6	10	66	660
5000 g	176x176x150	2	6	24	144