



Miscelare con acqua.



Miscelare con circa 200 grammi di acqua ogni 1 kg. di cemento rapido.



Tempo medio di presa (a 22°C e umidità relativa 60%) 2+4 minuti.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 5°C e 30°C.



Tenere in luogo asciutto e ventilato. Il prodotto sigillato nella confezione originale si conserva per un periodo di 1 anno.



I residui della confezione, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

ED-PL-CMC440

EDILIZIA

[Cemento rapido]

POLVERI E STUCCHI / CEMENTO E CALCE



Legante idraulico composto da cementi speciali a presa rapida e fini sabbie selezionate. Ripristino di piccole porzioni di intonaco, esterne ed interne. Ideale per una veloce messa in opera di scatole e tubazioni elettriche, zanche, infissi, tasselli, telai in legno o metallo.

Legante cementizio a presa rapida.

CICLO: Il supporto dove viene applicato il Cemento rapido deve essere stabile (non soggetto a ritiro igrometrico o a distacchi di parti incoerenti), privo di polvere, di sali e di sostanze oleose o grasse. Bagnare accuratamente la superficie fino a rifiuto d'acqua prima della applicazione. Il Cemento rapido deve essere applicato velocemente, in un tempo non superiore ai 2 minuti. Se l'impasto inizia la fase di indurimento non deve assolutamente essere rinvenuto con ulteriore aggiunta di acqua, quindi impastare di volta in volta piccoli quantitativi di Cemento rapido.

AVVERTENZE: Impastare il prodotto con un quantitativo di acqua indicato e non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità dopo l'inizio della presa. Nel periodo estivo impiegare acqua fresca per l'impasto e non esporre i sacchi al sole prima dell'uso. Nel periodo invernale utilizzare acqua a circa 15+20°C. Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio gelo nelle 24 ore successive all'applicazione. L'utilizzo di quantità di acqua d'impasto superiore a quella consigliata, determina una riduzione delle resistenze meccaniche ed un aumento del ritiro idraulico del prodotto una volta indurito. Il prodotto è pronto all'uso e pertanto va impastato solo con acqua. L'aggiunta di materiali estranei può compromettere le sue caratteristiche tecnico applicative.

Revisione: 2.0



8 012760 740067 >	1000 g
8 012760 980036 >	10000 g
8 012760 740074 >	5000 g

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
1000 g	80x125x180	10	6	100	600
5000 g	122x200x260	4	4	36	144
10000 g	175x305x365	1	3	16	48