



Diluibile con acqua. Il prodotto non è miscelabile.



Per applicazione a pennello diluire al 15+20%.
Per applicazione a rullo di lana diluire al 15+20%.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 8+10mq/lt per mano di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 1+2 ore, sovaverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

PR-FF-SAC353

PROFESSIONALE



Composto di resine stiroacriliche e quarzi fini selezionati. Applicato come mano di fondo su pareti particolarmente lisce crea un'ottimo ponte di adesione per le successive applicazioni di prodotti di finitura.

Utilizzato per preparare fondi in gesso o cartongesso, intonaci civili e rustici prima dell'applicazione di pitture e/o rivestimenti acrilici continui, sia all'esterno che all'interno.

Ponte adesivo

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI ACRILICI

Fondo aggrappante, riempiente, per uniformare e collegare fondi vecchi e nuovi in cemento, calcestruzzo, intonaco, gesso e cartongesso.

CICLO: Su supporti nuovi: pulire accuratamente la superficie, applicare una mano preventiva di Lacca I40W, dopo circa 6+8 ore si potrà applicare la mano di Ponte adesivo nella modalità adatta ad ottenere l'effetto desiderato. Su supporti vecchi: spazzolare, stuccare e spolverare bene la superficie, quindi procedere con l'applicazione del fissativo Lacca I40W oppure Lacca I400RM a seconda dello stato del supporto. Dopo almeno 6+8 ore si potrà applicare il Ponte adesivo con la diluizione e le modalità adatte all'ottenimento dell'effetto desiderato.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Peso specifico: 1,600 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture per pareti esterne
di supporto minerale
(Cat A/c) BA 40 gr/lt (2010)
PONTE ADESIVO
contiene max 40 gr/lt di COV

Revisione: 2.0


coatings and paintings

PR-FF-SAC353

PROFESSIONALE

[Ponte adesivo]

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI ACRILICI



14 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
14 lt	305x305x285	1	3	11	33