



Mescolare la miscela sia prima che dopo l'aggiunta di acqua. Disperdere nell'impasto da colorare il



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C.



Conservare il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate in luogo asciutto e ventilato.

Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

LP-AD-COPI60

LINEA PIÙ

[CipirOX]

ADDITIVI E COLORANTI / COLORANTI IN POLVERE



I pigmenti puri di ossido di ferro sono stabili alla luce, alle intemperie, agli acidi, alla calce, al cemento. Hanno una grande resa coloritiva e buona stabilità. Alcuni resistono fino alle temperature 1000°C.

Usati come mordenti per legno o coloranti di cementi e calcestruzzo, per la preparazione di pitture per cemento e calce, gesso per facciate, asfalto bitume, per la preparazione dei colori per artisti.

Terre coloranti naturali.

CICLO: Nel caso di malte, intonaci, spatolati, ecc. il pigmento dovrà essere aggiunto gradualmente ed uniformemente nel mescolatore protraendo il mescolamento sino ad ottenere un impasto omogeneo. Nel caso di pitture è consigliabile predisperdere in acqua il pigmento e quindi aggiungere la soluzione alla pittura. Il dosaggio indicativo nel caso di intonaci, malte, spatolati, ecc. è di circa il 3÷7% in peso, rispetto al peso del materiale anidro da pigmentare e del 5÷10%, in peso, nel caso di pitture.

AVVERTENZE: È sempre necessario effettuare prove preliminari di adeguamento, in funzione della pigmentazione richiesta e della base da pigmentare.

Peso specifico: 0,500 kg/lt

Voce di capitolato: La pigmentazione degli intonaci, delle malte, delle pitture, degli spatolati, ecc., verrà realizzata aggiungendo al materiale da pigmentare le specifiche terre naturali "CipirOX" di CIPIR srl, nel dosaggio determinato mediante prove preliminari.

Revisione: 2.0



8 012760 803014 >		(TERRB667) Giallo - 350 g
8 012760 803021 >		(TERR9450) Rosso - 500 g
8 012760 804028 >		(TERR711) Marrone - 500 g
8 012760 804011 >		(TERR9313) Nero - 500 g

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
350 g	108x108x127	6	9	66	594
500 g	108x108x127	6	9	66	594