



Diluibile con acqua o solvente sintetico.



Per applicazione a pennello e rullo diluire al 5+7%.

Per applicazione a spruzzo diluire al 8+10%.

Il prodotto ha una resa di 6+8mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3+5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 2°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

CH-SM-FRM090

CHROMA

[Fasfer]

SMALTI / FERROMICACEI EFFETTO ANTICO



Vernice ferromicacea, protettiva e di finitura per manufatti in ferro.

CICLO: Su manufatti in metallo nuovi pulire e sgrassare accuratamente la superficie da verniciare, assicurarsi che il supporto sia asciutto e senza tracce di ruggine. Applicare la prima mano di Fasfer a pennello o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 24 ore, quindi si potrà procedere con l'applicazione della seconda mano di Fasfer.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso. Proteggere dalla pioggia e dall'umidità la superficie per un periodo di almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

Peso specifico: 1,500 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture monocomponenti
ad alte prestazioni
(Cat A/i) BS 500 gr/lt (2010)

FASFER
contiene max 500 gr/lt di COV

Revisione: 2.1

Particolarmente adatta per valorizzare cancellate e manufatti in ferro. Mantiene sotto controllo la corrosione con una protezione a lunga durata. È una vernice a base di olii e resine pregiate e di pigmento ferromicaceo la cui struttura lamellare assicura la massima resistenza della pellicola protettiva alla penetrazione di umidità, dei gas solforosi e dei raggi ultravioletti. A parità di mani, il film ha uno spessore molto più elevato delle vernici tradizionali.

Possiede un'ottima caratteristica di dilatazione, da ciò l'ottimo risultato che si ottiene anche su superfici irregolari.

Il manufatto, prima dell'applicazione di Fasfer, deve essere perfettamente pulito, spazzolato e carteggiato in modo da eliminare al meglio le tracce di ruggine e/o impurità.



FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
15 lt	292x292x330	1	3	11	33
500 ml	109x109x85	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140

8 012760 002998 >	(colori vari) - 15 lt
8 012760 017015 >	(FERSI701) Grigio argento extra - 2500 ml
8 012760 517010 >	(FERSI701) Grigio argento extra - 500 ml
8 012760 017022 >	(FERSI702) Grigio argento chiaro - 2500 ml
8 012760 517027 >	(FERSI702) Grigio argento chiaro - 500 ml
8 012760 017046 >	(FERSI704) Grigio argento scuro - 2500 ml
8 012760 517041 >	(FERSI704) Grigio argento scuro - 500 ml
8 012760 017053 >	(FERSI705) Grigio bleu - 2500 ml
8 012760 517058 >	(FERSI705) Grigio bleu - 500 ml
8 012760 017060 >	(FERSI706) Marrone scuro - 2500 ml
8 012760 517065 >	(FERSI706) Marrone scuro - 500 ml
8 012760 017077 >	(FERSI707) Marrone - 2500 ml
8 012760 517072 >	(FERSI707) Marrone - 500 ml
8 012760 017084 >	(FERSI708) Lava vulcanica - 2500 ml
8 012760 517089 >	(FERSI708) Lava vulcanica - 500 ml
8 012760 017114 >	(FERSI711) Nero - 2500 ml
8 012760 517119 >	(FERSI711) Nero - 500 ml
8 012760 017107 >	(FERSI710) Verde autunno - 2500 ml
8 012760 517102 >	(FERSI710) Verde autunno - 500 ml
8 012760 017091 >	(FERSI709) Verde chiaro - 2500 ml
8 012760 517096 >	(FERSI709) Verde chiaro - 500 ml