



Diluibile con acqua. Miscelabile tra i colori di cartella.



Per applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%.

Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 8÷10mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2+3 ore, sovraverniciabile dopo 18 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

# IU-SM-AIN225

IDEALI & UTILI

# [ Termosifoni ]

SMALTI / ACRILICI INODORE



Smalto all'acqua lavabile, a base di resine acriliche, pigmenti ed additivi ecologici, praticamente inodore, può essere impiegato anche in ambienti chiusi e poco aereati senza causare la formazione di odori e vapori nocivi o fastidiosi. Il prodotto è generalmente pronto all'uso, se però, in particolari casi, sia necessario diminuirne la viscosità, si può diluire con acqua fino ad un massimo del 10÷12%. Adatto all'uso su tutti i tipi di superfici, interne ed esterne, purché perfettamente pulite ed asciutte. Sulle superfici nuove o comunque mai verniciate, è consigliato prima dell'applicazione dello smalto all'acqua, passare una mano di preparazione con oppure con FixCipir.

## Smalto all'acqua inodore lavabile per interno ed esterno.

**CICLO:** Su supporti di legno nuovi: assicurarsi che la superficie sia perfettamente pulita e asciutta, quindi passare una leggera carteggiatura per eliminare eventuali piccole imperfezioni del legno. Prima di applicare lo smalto Termosifoni è consigliato trattare la superficie con una prima mano di fondo. Si potrà applicare Termosifoni almeno 18÷24 ore dopo.

Su supporti in legno già verniciati: procedere con la pulitura della superficie, asportando le eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti, rendere opaca la superficie mediante carteggiatura, spolverare e quindi procedere con l'applicazione della prima mano di smalto Termosifoni, dopo almeno 18÷24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto. Su supporti in metallo nuovi: pulire, sgrassare e rimuovere le tracce di ruggine, passare una mano di . Dopo 18÷24 ore applicare la prima mano di Termosifoni. Dopo 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto. Su supporti in metallo già verniciati: pulire e opacizzare la superficie mediante carteggiatura e tagliare le tracce di ruggine, quindi applicare la prima mano di Termosifoni. Dopo 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

Su muro nuovo: stuccare le imperfezioni del muro, carteggiare e spazzolare, quindi passare una mano di FixCipir. Dopo almeno 12 ore applicare la prima mano di Termosifoni. Dopo 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Peso specifico: 1,180 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture lucide per pareti  
e soffitti interni  
(Cat A/b) BA 100 gr/lt (2010)

**TERMOSIFONI**  
contiene max 100 gr/lt di COV

Revisione: 2.0

  
coatings and paintings



8 012760 941549 >	2500 ml
8 012760 941532 >	750 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>750 ml</b>	109x109x110	6	10	66	660
<b>2500 ml</b>	165x165x160	2	5	28	140