



Diluibile con acqua. Miscelabile con coloranti CIPIR o con il sistema tintometrico "ChròmaSystem".



Per applicazione a pennello diluire al 15+20% per la prima mano e 10+15% per la seconda.
Per applicazione a rullo di lana diluire al 20+25% per la prima mano e 15+20% per la seconda.
Per applicazione a spruzzo diluire al 25+30% per la prima mano e 20+25% per la seconda.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6+7mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3+5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

CH-ID-TRA086

CHROMA

[Azzurra]

IDROPITTURE / TRASPIRANTI PER INTERNO



Pittura per interno traspirante a base di resine in emulsione acquosa, biossido di titanio cariche fini e additivi antibatterici.
Su tutte le superfici interne sulle quali si voglia mantenere una buona traspirabilità ed una buona protezione dall'attacco di muffe.

pittura traspirante per interno.

CICLO: Su muri nuovi mai pitturati: assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita, applicare una mano di fissativo FixCipir diluito con acqua nel rapporto di 1 parte di FixCipir con 4 parti di acqua. Dopo almeno 12 ore si potrà applicare la prima mano di Azzurra.

Su muri già pitturati: asportare tutte le eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti, stuccare eventuali imperfezioni, quindi procedere con una mano di fissativo FixCipir diluito con acqua nel rapporto di 1 parte di FixCipir in 3 parti di acqua. Dopo almeno 12 ore si potrà applicare la prima mano di Azzurra e dopo altre 18 ore la seconda.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C + max +30°C - umidità relativa <70%. Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C + max +30°C - umidità <10%. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.

Peso specifico: 1,640 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture opache per pareti
e soffitti interni
(Cat A/a) BA 30 gr/lt (2010)

AZZURRA
contiene max 30 gr/lt di COV

Revisione: 2.1



8 012760 002172 >	10000 ml
8 012760 002189 >	14 lt
8 012760 002202 >	2500 ml
8 012760 002196 >	5000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
14 lt	302x302x292	1	3	11	33
2500 ml	195x195x173	1	6	24	144
5000 ml	220x220x203	1	5	18	90
10000 ml	278x278x263	1	3	11	33