



Diluibile con acqua. Miscelabile con coloranti CIPIR o con il sistema tintometrico "ChròmaSystem".



Per applicazione a pennello diluire al 15+20% per la prima mano e 10+15% per la seconda.
Per applicazione a rullo di lana diluire al 20+25% per la prima mano e 15+20% per la seconda.
Per applicazione a spruzzo diluire al 25+30% per la prima mano e 20+25% per la seconda.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6+7mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 1+2 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

CH-ID-LAVI 13

CHROMA

[StilNovo]

IDROPITTURE / LAVABILI PER INTERNO E/O ESTERNO



Pittura acrilica ad alto tenore di resine e biossido di titanio, ottimo potere coprente sia per il bianco che per tutte le varietà di colore. Per superfici esterne, intonaci civili, rustici, cemento.

Idropittura acrilica effetto liscio per esterno.

CICLO: Su supporti nuovi: assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita, applicare preventivamente una mano di fissativo Lacca 140VV, dopo almeno 6+8 ore si potrà applicare la prima mano di StilNovo. Trascorse 24 ore sarà possibile procedere con l'applicazione della seconda mano di prodotto.

Su supporti vecchi già pitturati: pulire bene la superficie, asportando le eventuali parti di vecchie pitture sfoglianti. Applicare una mano di fissativo Lacca 1400RM, dopo almeno 8 ore procedere con la stesura della prima mano di StilNovo. Dopo altre 24 ore, si potrà concludere con la seconda mano di StilNovo.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Per le applicazioni in esterno è consigliato proteggere la superficie dall'umidità e la pioggia, per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C + max +30°C - umidità relativa <70%. Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C + max +30°C - umidità <10%. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.

Peso specifico: 1,500 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture per pareti esterne
di supporto minerale
(Cat A/c) BA 40 gr/lt (2010)

STILNOVO
contiene max 30 gr/lt di COV

Revisione: 2.1



8 012760 002264 >	14 lt
8 012760 002288 >	2500 ml
8 012760 002271 >	5000 ml
8 012760 002295 >	750 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
14 lt	305x305x285	1	3	11	33
750 ml	108x108x127	6	9	66	594
2500 ml	195x195x173	1	6	24	144
5000 ml	220x220x203	1	5	18	90

