



Diluibile con acqua. Miscelabile tra i colori di cartella.



Per applicazione a pennello e rullo diluire al 5+7%.

Per applicazione a spruzzo diluire al 8+10%.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6+7mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2+3 ore, sovraverniciabile dopo 18+24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 2°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

AM-SM-SIN016

AMBIENTI

[Smalto ritocco]

SMALTI / SINTETICI



Smalto alchidico, ad altissimo grado di brillantezza, addizionato a silicone per esaltarne anche la eccezionale resistenza all'abrasione. Brillantezza e colori rimangono stabili nelle loro caratteristiche iniziali per lunghissimo tempo. Ottima inoltre la lavorabilità del prodotto nelle diverse condizioni di applicazione. Per verniciature di altissimo pregio all'esterno, e perfette laccature all'interno, per supporti quali: metallo, legno, pareti, ecc.

Smalto sintetico di altissima qualità per laccature di pregio all'esterno e all'interno.

CICLO: Su supporti nuovi in legno, muro e cartongesso: controllare che la superficie sia perfettamente pulita.

Applicare una mano di fondo o . Trascorse almeno 24 ore in normali condizioni ambientali, si potrà applicare la prima mano di Smalto ritocco. Trascorse non meno di 24 ore, e comunque non prima che l'essiccazione della prima mano di smalto sia completata, si procederà con la seconda passata di Smalto ritocco.

Su supporti o manufatti metallici: pulire ed asportare eventuali tracce di ruggine, sgrassare la superficie e quindi applicare una mano di antiruggine oppure . Dopo almeno 24 ore in normali condizioni, si applicherà la prima mano di Smalto ritocco. Trascorse non meno di 24 ore e comunque a completa essiccazione della prima mano avvenuta, si procederà con la seconda mano di Smalto ritocco.

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.




Peso specifico: 1,200 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture monocomponenti
ad alte prestazioni
(Cat A/i) BS 500 gr/lt (2010)
SMALTO RITOCOCCO
contiene max 400 gr/lt di COV

Revisione: 2.1



FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
100 ml	60x60x50	10	10	200	2000

8 012760 259019 >		(SMSN300) Bianco - 100 ml
8 012760 249010 >		(SMME01) Argento - 100 ml
8 012760 259064 >		(SMSN101) Grigio chiaro - 100 ml
8 012760 249027 >		(SMME02) Oro - 100 ml
8 012760 259071 >		(SMSN102) Grigio perla - 100 ml
8 012760 259057 >		(FERS1704) Grigio argento scuro - 100 ml
8 012760 259088 >		(SMSN109) Marrone - 100 ml
8 012760 259101 >		(FERS1711) Nero - 100 ml
8 012760 259149 >		(SMSN091) Rosso fuoco - 100 ml
8 012760 259125 >		(SMSN160) Rosso scarlatto - 100 ml
8 012760 259040 >		(SMSN115) Giallo cromo - 100 ml
8 012760 259118 >		(SMSN108) Nocciola chiaro - 100 ml
8 012760 259026 >		(SMSN050) Bianco avorio - 100 ml
8 012760 259132 >		(SMSN111) Verde bottiglia - 100 ml
8 012760 259033 >		(SMSN136) Bleu Capri - 100 ml
8 012760 259095 >		(SMSN316) Nero - 100 ml