



Diluibile con acqua. Miscelabile con coloranti CIPIR.



Per applicazione a pennello diluire al 15+20% per la prima mano e 10+15% per la seconda.  
Per applicazione a rullo di lana diluire al 20+25% per la prima mano e 15+20% per la seconda.  
Per applicazione a spruzzo diluire al 25+30% per la prima mano e 20+25% per la seconda.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6+8mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2+3 ore, sovrapuntabile dopo 18 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

IU-ID-LAV210

IDEALI & UTILI

Lavabile int/est

IDROPITTURE / LAVABILI PER INTERNO E/O ESTERNO



Pittura murale con particolari caratteristiche di idrorepellenza, di traspirabilità e di potere riempiente.

Accuratamente studiata e formulata con resine acriliche, biossido di titanio, pigmenti, cariche minerali ed additivi antibatterici di ottima qualità non tossici, è di facilissima applicazione ed altissima resa.

Per pareti e superfici interne in cemento, gesso, cartongesso ed intonaco civile.

## Idropittura idrorepellente lavabile per interno.

**CICLO:** Prima di iniziare l'applicazione del prodotto, assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita. Su muri già pitturati è consigliato asportare le eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti o non perfettamente aderenti alla parete. Si consiglia di trattare la superficie da pitturare con una preventiva applicazione di fissativo Lacca 140V.

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C + max +30°C - umidità relativa <70%. Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C + max +30°C - umidità <10%. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.

Peso specifico: 1,600 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture opache per pareti  
e soffitti interni  
(Cat A/a) BA 30 gr/lt (2010)  
**LAVABILE INT/EST**  
contiene max 30 gr/lt di COV

Revisione: 2.0

  
coatings and paintings

IU-ID-LAV210

IDEALI & UTILI

[ Lavabile int/est ]

IDROPITTURE / LAVABILI PER INTERNO E/O ESTERNO



 8 012760 940009 >	14 lt
 8 012760 940016 >	4000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>14 lt</b>	305x305x285	1	3	11	33
<b>4000 ml</b>	220x220x203	1	5	18	90

